

ALUFOX 505

DESODYDANT - DEROCHANT D'ALLIAGE D'ALUMINIUM AVANT COLLAGE OU PEINTURE

ALUFOX 505 est spécialement conçu pour nettoyer et rénover l'aluminium, c'est un produit de dégraissage acide s'utilisant en dilution dans l'eau pour la pénétration d'alliages légers.

ALUFOX 505 pénètre immédiatement les souillures, dissout chimiquement les oxydes, supprime les dépôts de carbone, graisses, fumées etc. ...
La concentration d'utilisation est modulable en fonction de la nature des alliages et de l'aspect de surface recherché.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT : Liquide incolore fluide

DENSITE A 20°C : 1,26

P.H. : - Pur : acide fort
- Dilué à 10% : 1

ELEMENTS DE COMPOSITION :

- Acide phosphorique
- Fluorures complexes
- Tensio actifs anioniques et non ioniques
- Complexants

EXEMPLES D'UTILISATIONS : Rénovation des surfaces en aluminium, ridelles et citernes de camions, wagons...

ALUFOX 505 est indispensable avant peinture, les pièces traitées seront dérochées et désoxydées, et pourront être peintes sans risque d'écaillage ou de rejet.
Un aspect uniforme est obtenu au bout de 3 à 4 minutes de contact.

MODE D'EMPLOI

Le travail peut s'effectuer de préférence au trempé à température ambiante, la concentration variant de 5% à 20% en fonction de la nature des alliages et de l'aspect recherché.

Pur ou dilué à l'eau ALUFOX 505 peut être appliqué également à la brosse, au chiffon ou avec une éponge.



105, AVENUE ROGER SALENGRO
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

**PRODUITS ET FOURNITURES
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE**
TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11
PORT : 06.86.20.49.62 EMAIL : contact@eurofox.fr
SITE INTERNET : www.eurofox.fr

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne jamais mélanger ALUFOX 505 à d'autres produits.

ALUFOX 505 ne se mélange qu'à l'eau et ne doit, en aucun cas, être utilisé sur de l'aluminium anodisé ni sur le verre. Après le traitement, un rinçage soigné est demandé, les pièces pourront être mises immédiatement en peinture ou en collage.

Le traitement assure une protection de 48 heures minimum sous abri avant risque de réapparition d'oxydes. Toute pièce stockée plus de deux jours devra donc être remise au dérochage avant peinture.

HYGIENE - SECURITE - REJETS

ALUFOX 505 est un produit acide et doit être manipulé avec soins (port de gants, lunettes, tablier, casque + visière de sécurité en plastique si nécessaire) dans le cas où le produit serait utilisé à la lance.

Tous les rejets de produit et de rinçage doivent, être impérativement retraités à la chaux jusqu'à neutralisation. Le liquide clair surnageant pourra être rejeté après sédimentation et écrémage des corps gras. Les boues feront l'objet d'un enlèvement pour destruction par des sociétés spécialisées.

IMPORTANT

ALUFOX 505 contient de l'acide fluorhydrique et de l'acide phosphorique.

Tout contact avec la peau doit être évité (port de gants, lunettes, etc. ...).

CONDITIONNEMENT

- Jerrycan de 35 kgs.



105, AVENUE ROGER SALENGRO
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

**PRODUITS ET FOURNITURES
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11
PORT : 06.86.20.49.62 EMAIL : contact@eurofox.fr
SITE INTERNET : www.eurofox.fr